

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.**

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-130226

(43)公開日 平成6年(1994)5月13日

(51)Int.Cl. <sup>5</sup>	識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
G 0 2 B 5/30		9018-2K		
C 0 8 J 5/18	C E P	9267-4F		
C 0 9 K 3/00	I 0 4	8517-4H		
G 0 2 B 1/08		7132-2K		
// C 0 8 L 1:00				

審査請求 未請求 請求項の数2(全15頁)

(21)出願番号 特願平4-278440

(22)出願日 平成4年(1992)10月16日

(71)出願人 000001270

コニカ株式会社

東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

(72)発明者 高木 利也

東京都日野市さくら町1番地コニカ株式会社内

(72)発明者 渋谷 俊明

東京都日野市さくら町1番地コニカ株式会社内

(72)発明者 永安 浩一

東京都日野市さくら町1番地コニカ株式会社内

(54)【発明の名称】 セルロースエステルフィルム

(57)【要約】

【目的】 高温、高温下に長時間曝されてもUV吸収性能が劣化したり、着色したりすることのないセルロースエステルフィルムの提供。

【構成】 (1)温度80℃、RH90%下に1000時間放置後のフィルムが、波長400nm以下における透過率の変化量が2%未満で、かつJIS Z 8720で規定する標準の光Cの下で、JIS Z 8729の方法に従って10度視野XYZ系における三刺激値から求められるa値、b値の変化量が各々0.1未満、0.3未満であるセルロースエステルフィルム。(2)特定のベンゾトリアゾール系UV吸収剤を含有する上記(1)項記載のセルロースエステルフィルム。


## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 温度80℃、RH90%の雰囲気下に1000時間放置後のフィルムが、400nm以下の波長における透過率の変化量が2%未満であって、かつJIS Z 8720で規定する標準の光Cの下で、JIS Z 8729の方法に従って10度視野XYZ系における三刺激値から求められるa値、b値の変化量が各々0.1未満、0.3未満であることを特徴とするセルロースエステルフィルム。

【請求項2】 下記一般式〔1〕で示されるベンゾトリアゾール系UV吸収剤の少なくとも一つを含有することを特徴とする請求項1記載のセルロースエステルフィルム。

## 【化1】

## 一般式〔1〕



〔式中、R<sub>1</sub>、R<sub>2</sub>、R<sub>3</sub>、R<sub>4</sub>及びR<sub>5</sub>は同じか又は異なってもよく、水素原子、ハロゲン原子、ニトロ基、ヒドロキシ基、アルキル基、アルケニル基、アリール基、アルコキシ基、アシルオキシ基、アリールオキシ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、モノ又はジアルキルアミノ基、アシルアミノ基又は5～6員の複素環基を表し、R<sub>4</sub>とR<sub>5</sub>は閉環して5～6員の炭素環を形成してもよい。〕

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【産業上の利用分野】本発明は、セルロースエステルフィルムに関し、詳しくは液晶表示装置の偏光板に使用されているセルロースエステルフィルム自体の耐久性及び、液晶物質の保護のためにUV(紫外線)吸収性能を付与した偏光板用保護フィルムに関するものである。

## 【0002】

【発明の背景】セルロースエステルフィルムは、透明性が優れ、かつ屈折率の異方性の小さな膜を容易に作製することが出来るため偏光板用の保護フィルムなどの光学用途に広く使用されている。

【0003】しかしながらセルロースエステルフィルムは、紫外線に長時間暴露されると黄変するという該フィルム固有の欠点を有している。

【0004】一般に自動車などの計器表示に用いられる液晶表示の場合、偏光板は過酷な耐湿性及び耐熱性が要求される。

【0005】このため従来より、予めセルロースエステル溶液中にUV吸収剤を混入し、この溶液を用いてキャストフィルムとする方法、或は特開昭61-98301号に記載されているようなUV吸収剤溶液を、セルロースエステルフィルム上に塗布あるいは浸漬してUV吸収性を

付与し黄変を防止することが開示されている。

【0006】しかしながら使用環境の厳しい高温多湿の条件下、例えば温度80℃、RH90%以上の雰囲気下に1000時間程度経時した場合、前記の方法で製造されたフィルムでは、UV吸収剤が均一に分散含有されたものであるためブリード現象により光学特性が劣化し、黄変してUV吸収性能が著しく劣化し満足されるものではなく、その改良が強く望まれていた。

## 【0007】

【発明の目的】従って本発明の第1の目的は、高温高湿下での過酷な条件に長時間曝されてもUV吸収能が劣化したり、着色したりすることのない偏光板用保護フィルムとしてのセルロースエステルフィルムを提供することである。

【0008】本発明の他の目的は、ケン化処理工程を省略してコストを低減したセルロースエステルフィルムを提供することである。

## 【0009】

【発明の構成】本発明の上記の目的は、以下の本発明により達成されることを見出し本発明を成すに至った。

【0010】即ち、(1)温度80℃、RH90%の雰囲気下に1000時間放置後のフィルムが、400nm以下の波長における透過率の変化量が2%未満であって、かつJIS Z 8720で規定する標準の光Cの下で、JIS Z 8729の方法に従って10度視野XYZ系における三刺激値から求められるa値、b値の変化量が各々0.1未満、0.3未満であることを特徴とするセルロースエステルフィルム。


【0011】(2)下記一般式〔1〕で示されるベンゾトリアゾール系UV吸収剤の少なくとも一つを含有することを特徴とする(1)項記載のセルロースエステルフィルム。

【0012】により達成される。

## 【0013】

## 【化2】

## 一般式〔1〕



【0014】式中、R<sub>1</sub>、R<sub>2</sub>、R<sub>3</sub>、R<sub>4</sub>及びR<sub>5</sub>は同じか又は異なってもよく、水素原子、ハロゲン原子、ニトロ基、ヒドロキシ基、アルキル基、アルケニル基、アリール基、アルコキシ基、アシルオキシ基、アリールオキシ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、モノ又はジアルキルアミノ基、アシルアミノ基又は5～6員の複素環基を表し、R<sub>4</sub>とR<sub>5</sub>は閉環して5～6員の炭素環を形成してもよい。以下、本発明を詳述する。

【0015】本発明に於けるセルロースエステルフィルムの耐熱及び耐湿性については、温度80℃(好ましくは7

5℃以上85℃以下)で、RH(相対湿度)が90%(好ましくは85%以上)の雰囲気下に1000時間放置することにより、実際に使用される条件の代用試験法とした。

【0016】得られた処理試料については、波長400nm以下の透過率を測定し、紫外外部域に於ける未処理試料との透過率の差を求めた。未処理試料に対して透過率の変化量が2%未満(好ましくは1.5%未満)であれば経時劣化の少ないことを意味する。さらに該試料がJIS Z 8720に規定する標準の光Cの下で、JIS Z 8729の方法に従って10度視野XYZ系における三刺激値から求められるa値、b値の変化量が各々0.1未満、0.3未満であることである。

【0017】ここで言うJIS Z 8720の標準の光Cとは、昼光で照明される物体色を表示する場合に用いられる標準光である。

【0018】本発明に於ける試料が、10度視野XYZ系における三刺激値から求めたa値は、0.1未満(好ましくは0~0.08)で、b値は0.3未満(好ましくは0~0.25)であることが耐熱、耐湿性の優れた色相変動のないセルロースエステルフィルムとして評価される。

【0019】本発明に係るセルロースエステルフィルム中には、上述した一般式〔1〕のベンゾトリアゾール系UV吸収剤の少なくとも一つが含有される。

【0020】上述した一般式〔1〕のR<sub>1</sub>、R<sub>2</sub>、R<sub>3</sub>、R<sub>4</sub>及びR<sub>5</sub>は同一又は異ってもよく、水素原子、ハロゲン原子(塩素、臭素、フッ素)、ニトロ基、ヒドロキシル基、アルキル基(例えば、メチル、エチル、n-プロピル、iso-プロピル、アミノプロピル、n-ブチル、sec-ブチル、tert-ブチル、クロロブチル、n-アミル、iso-アミル、ヘキシル、オクチル、ノニル、ステアシル、アミドブチル、デシル、ドデシル、ペンタデシル、ヘキサデシル、シクロヘキシル、ベンジル、フェニルエチル、フェニルプロピルなど)、アルケニル基(例えば、ビニル、アリル、メタアリル、ドデセニル、トリデセニル、テトラデセニル、オクタデセニルなど)、アリール基(例えばフェニル、4-メチルフェニル、4-エトキシフェニル、2-ヘキソキシフェニル、3-ヘキソキシフェニルなど)、アルコキシ基(例えば、メトキシ、エトキシ、プロポキシ、ブトキシ、クロロブトキシ、デコキシ、ジアミノフェノキシ、エトキシ、ペンタデコキシ、オクタデコキシなど)、アシルオキシ基(例えば、カルボメトキシ、カルボブトキシ、カルボヘキソキシ、カルボペンタデコキシなど)、アリールオキシ基(例えば、フェノキシ、4-メチルフェノキシ、2-プロピルフェノキシ、3-アミルフェノキシなど)、アルキルチオ基(例えば、メチルチオ、エチルチオ、n-ブチルチオ、n-オクチルチオ、ベンジルチオなど)、アリールチオ基(例えば、フェニルチオ、メチルフェニルチオ、エチルフェニルチオ、メトキシフェニルチオ、エトキシフェニルチオ、ナフチルチオなど)、モノ又はジアルキルアミノ基(例え

ば、N-エチルアミノ、N-t-オクチルアミノ、N,N-ジエチルアミノ、N,N-ジ-t-ブチルアミノなど)、アシルアミノ基(例えば、アセチルアミノ、ベンゾイルアミノ、メタンシルホニルアミノなど)、酸素又は窒素を含む5又は6員の複素環基(例えば、ピペリジノ、モルホリノ、ピロリジノ、ピペラジノなど)を示し、R<sub>4</sub>とR<sub>5</sub>は閉環して炭素原子からなる5又は6員環を形成してもよい。

【0021】一般式〔1〕において、R<sub>1</sub>~R<sub>5</sub>で示される置換基は、炭素数5~36が好ましく、アルキル基は炭素数1~18であることが好ましい。

【0022】上記一般式で表される化合物例を以下に示すが、本発明はこれらに限定されるものではない。

【0023】(1-1) 2-(2'-ヒドロキシ-5'-t-ブチルフェニル)-ベンゾトリアゾール

(1-2) 2-(2'-ヒドロキシ-3',5'-ジ-t-ブチルフェニル)-ベンゾトリアゾール

(1-3) 2-(2'-ヒドロキシ-3'-t-ブチル-5'-メチルフェニル)-5-クロロベンゾトリアゾール

(1-4) 2-(2'-ヒドロキシ-3',5'-ジ-t-ブチルフェニル)-5-クロロベンゾトリアゾール

(1-5) 2-(2'-ヒドロキシ-5'-イソオクチルフェニル)-ベンゾトリアゾール

(1-6) 2-(2'-ヒドロキシ-5'-n-オクチルフェニル)-ベンゾトリアゾール

(1-7) 2-(2'-ヒドロキシ-3',5'-ジ-t-アミルフェニル)-ベンゾトリアゾール

(1-8) 2-(2'-ヒドロキシ-5'-ドデシルフェニル)-ベンゾトリアゾール

(1-9) 2-(2'-ヒドロキシ-5'-ヘキサデシルフェニル)-ベンゾトリアゾール

(1-10) 2-(2'-ヒドロキシ-3'-t-アミル-5'-ペンゾフェニル)-ベンゾトリアゾール

なお、本発明においては上記の化合物を含めて本発明と同一の出願人による特開昭60-128434号公報第10頁~第12頁に記載されている化合物例の(IV-1)~(IV-39)を用いることが出来る。本発明に用いられる上記のベンゾトリアゾール系化合物は、例えば特公昭44-29620号に記載の方法、又はそれに準じた方法により容易に合成することが出来る。

【0024】本発明に係るセルロースエステルフィルムとしては、セルロースアセテート、セルロースアセテートブチレート、セルロースアセテートプロピオネートなどが挙げられ、特に重合度250~400、結合酢酸量が54~62%のセルローストリアセテートが好ましい。

【0025】本発明に係るセルロースエステルフィルムは、皮膜の柔軟性、耐湿性などの向上のために可塑剤を添加してもよい。その具体例としては、例えばトリフェニルホスヘート、ジエチルフタレート、エチルフタリルエチルグリコレート、メチルフタリルエチルグリコレートなどが挙げられる。これらの可塑剤の使用量は、セル

ローストリアセテートに対して重量比で2~20%が用いられるが、膜の柔軟性を損なわない最小量を用いるのが好ましい。


【0026】本発明に係るセルロースエステルフィルム  
の溶剤としては、例えばメタノール、エタノール、n-ブ  
ロピルアルコール、iso-ブロピルアルコール、n-ブタノ  
ールなどの低級アルコール類、シクロヘキサジオキサ  
ン類、メチレンクロライドのような低級脂肪族炭化水素  
塩化物類などを用いることができる。

【0027】溶剤比率としては例えば、メチレンクロラ  
イド70~95重量%、その他の溶剤は30~5重量%が好ま  
しい。又セルロースエステルの濃度は10~50重量%が好  
ましい。溶剤を添加しての加熱温度は、使用溶剤の沸点  
以上で、かつ該溶剤が沸騰しない範囲の温度が好ましく  
例えば60℃以上、80~110℃の範囲に設定するのが好適  
である。又、圧力は設定温度において、溶剤が沸騰しな  
いように定められる。


【0028】溶解後は冷却しながら容器から取り出す  
か、または容器からポンプ等で抜きだして熱交換器など  
で冷却し、これを製膜に供する。

【0029】本発明に於けるセルロースエステルフィル  
ムの製造方法は特に制限はなく、当業界で一般に用いら  
れている方法でよく、例えば米国特許2,492,978号、同  
2,739,070号、同2,739,069号、同2,492,977号、同2,33  
6,310号、同2,367,603号、同2,492,978号、同2,607,704\*

#### 一般式〔I〕



#### 一般式〔II〕



【0035】式中、Aはビニル単量体、Bは水素原子、  
-CO-OH あるいは-(CO)-R であって、z=0のとき  
Bは水素原子、またRがアルキル基のときBは水素原  
子、Mは水素あるいはカチオン、Rは-O-R' あるいは  
-N(R'')(R') ここでR' はアルキル基、アラキル  
基、アリール基、異項環残基あるいはR'' と共同して異  
項環を形成するに必要な非金属原子、R'' は水素原子、  
低級アルキル基あるいはR' と共同して異項環を形成す

\*号、英国特許64071号、同735892号、特公昭45-9074号、  
同49-4554号、同49-5614号、同60-27562号、同61-39890  
号、同62-4208号等に記載の方法を参考にすることがで  
きる。

【0030】本発明に係るセルロースエステルフィルム  
の厚さは、10~500μmで特に30~200μmであることが  
好ましい。

【0031】本発明に係る偏光板用保護フィルムは、コ  
スト低減の目的で偏光膜と接着する面側に偏光膜の接着  
性を付与する親水性バインダーを含有した接着処理層を  
塗設することが好ましい。

【0032】ここで言う親水性バインダーとしては、例  
えば-COOM基含有の共重合体又は親水性セルロース誘導  
体（例えばメチルセルロース、カルボキシメチルセルロ  
ース、ヒドロキシアルキルセルロース等）ポリビニルア  
ルコール誘導体（例えば酢酸ビニルとビニルアルコール  
の共重合体、ポリビニルアセタール、ポリビニルホルマ  
ール、ポリビニルベンザール等）、天然高分子化合物  
（例えばゼラチン、カゼイン、アラビアゴム等）、親水  
性基含有ポリエステル誘導体、スルホン基含有ポリエ  
ステル共重合体等が挙げられる。

【0033】本発明に使用される特定の-COOM基含有共  
重合体化合物は下記一般式で示される。

【0034】


〔化3〕

るに必要な非金属原子、R<sub>1</sub>及びR<sub>2</sub>は水素原子あるいは  
低級アルキル基、Xは-(CO)-O-あるいは-O-(CO)  
-、R<sub>3</sub>はハロゲノアルキルあるいはハロゲノアルキル  
オキシアルキル基、m, p, q, r, x, y, zはそれぞれ各  
単量体のモル%を示す値であって、mは0~60、pは0~10  
0、qは0~100、rは0~100、xは0~60、yは0~100、zは0  
~100であり、m+p+q+r=100、x+y+z=100である。

【0036】上記一般式においてビニル単量体としては

例えばスチレン、ニトロ基、弗素、塩素、臭素、クロルメチル基、低級アルキル基等が置換されたスチレン、ビニルメチルエーテル、ビニルエチルエーテル、ビニルクロルエチルエーテル、酢酸ビニル、クロル酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル、アクリル酸、メタクリル酸あるいはイタコン酸等の不飽和酸、炭素数1~5であって、非置換あるいは塩素、フェニル基等を置換したアルキルアクリレートあるいはアルキルメタアクリレート、フェニルアクリレートあるいはフェニルメタアクリレート、アクリロニトリル、塩化ビニル、塩化ビニリデン、エチレン、アクリルアミド、炭素数1~5のアルキル基あるいは塩素、フェニル基等を置換したアクリルアミド、ビニルアルコール、クリシジルアクリレート、アクロレイン等があり、好ましくはスチレン、置換基を有するスチレン、酢酸ビニル、ビニルメチルエーテル、アルキルアクリレート、アクリロニトリル等である。

【0037】また、上記のR'のアルキル基としては、\*  
一般式【A】



【0039】(式中、R<sub>4</sub>、R<sub>5</sub>、R<sub>6</sub>、R<sub>7</sub>、R<sub>8</sub>は水素あるいは弗素で、n<sub>2</sub>は0または1であり、n<sub>2</sub>が0のときにはn<sub>1</sub>は0、n<sub>2</sub>が1のときにはn<sub>1</sub>は2または3であって、n<sub>3</sub>は1~17の整数、但しn<sub>1</sub>+n<sub>3</sub>は1~17である。但しR<sub>4</sub>が構造式中で2個以上ある場合には1個が水素で他が弗素であるように異なる基であってもよく、同様にR<sub>5</sub>、R<sub>6</sub>、R<sub>7</sub>がそれぞれ構造式中に複数個あるときには、異なる基であってもよい。)また、前記一般式【I】及び一般式【II】中のR'が前述のようなハロゲノアルキル基、あるいはハロゲノアルキルオキシアルキル基のときには、好ましくは前記一般式【I】及び一般式【II】中のRは-O-R'である。また、R'のフェニル基のごときアリール基、あるいはベンジル基のごときアラール基は置換基を有していてもよく、この置換基としては、弗素、塩素、臭素等のハロゲン低級アルキル基、ヒドロキシ基、ヒドロキシカルボニル基、カチオンのオキシカルボニル基、ニトリル基、ニトロ基等が挙げられる。また、式中のR'の異項環またはR'とR''と

\*炭素数1~24のものが好ましく、直鎖アルキル基、分岐アルキル基、シクロアルキル基等のアルキル基のいずれでもよく、また該アルキル基は置換基を有していてもよく、この置換基としてはヒドロキシ基、ヒドロキシカルボニル基、カチオンのオキシカルボニル基等で、特に弗素のごときハロゲンが置換されたハロゲノアルキル基またはハロゲノアルキルオキシアルキル基は望ましい結果が得られ、このとき炭素数2~18のハロゲノアルキル基、ハロゲノアルキルオキシアルキル基またはハロゲノシクロアルキル基であって、ハロゲン数は望ましくは1~37である。このハロゲノアルキル基及びハロゲノアルキルオキシアルキル基及び前記式中のR<sub>3</sub>のハロゲノアルキル基及びハロゲノアルキルオキシアルキル基は、好ましくは下記一般式【A】で示される。

【0038】

【化4】

で形成する異項環は、酸素、イオウ、または窒素を含む飽和あるいは不飽和の異項環であって、例えばアジリジン、ピロール、ピロリジン、ピラゾール、イミダゾール、イミダゾリン、トリアゾール、ピペリジン、ピペラジン、オキサジン、モルホリン、チアジン等の異項環から選択される異項環である。また式中Mのカチオンとしては、例えばアンモニウムイオン、ナトリウムイオン、カリウムイオン、リチウムイオン等のカチオンである。

【0040】そして上記一般式で示される-COOM基含有共重合体化合物は単独あるいは2種以上併用して用いられ、好ましくは平均分子量約500~500,000(重量平均)程度のものが用いられる。

【0041】このような本発明に使用する上記共重合体化合物の代表的なものとしては、下記のものを挙げることができる。しかし本発明はこれらに限定されるものではない。


【0042】

【化5】


(6)

特開平6-130226


10




(m = 50, p = 7, q = 43)



(m = 40, p = 40, q = 20)







(m = 40, p = 50, q = 10)



(m = 50, p = 2, q = 48)

[化6]

[0043]



【0044】本発明に使用される前記一般式で表される-COOM基含有共重合体化合物は、公知の方法で合成される。即ち、無水マレイン酸共重合物は極く一般的な重合物であることは周知の通りであり、これらの誘導体もそれらに適合するアルコールあるいはアミン類を無水マレイン酸共重合体に反応させれば簡単に得られ、また無水マレイン酸単量体に適合するアルコールあるいはアミン類を反応し精製したものを他のビニル単量体と共重合させても得られる。また、ハロゲンアルキル、ハロゲンアルキルオキシアルキル等のアクリレート類は、ジャーナル・オブ・ポリマー・サイエンス (Journal of Polymer Science, 15 515~574 (1955)) あるいは英国特許1,121, 50

357号明細書に記載されている単量体及び重合体の合成法によって容易に合成される。本発明に係る前記共重合体化合物の使用量は、10~1000mg/m<sup>2</sup>であることが好ましく、更には20~300mg/m<sup>2</sup>であることが特に好ましい。

【0045】本発明において使用される保護フィルムは、セルローストリアセテートが主であるが、セルロースジアセテート、セルロースアセテートブチレート、セルロースプロピオネートなどのセルロースエステル、ポリカーボネート、ポリエチレンテレフタレート、ポリアクリレートなども適用できる。厚みは特に制限はないが、機能上および取扱い易さから10~500μm、特に30~300μmが好ましい。



【0046】又、本発明に係るポリマー溶液はグラビアコーター、ディップコーター、リバースロールコーター、押し出しコーターなど公知の方法で塗布できる。本発明に係るポリマーの付量は $10 \sim 1000 \text{ mg/m}^2$ の範囲であり、特に安定な接着力、塗布後の仕上り性からみると $20 \sim 30 \text{ mg/m}^2$ が好ましい。該塗布液を塗布した後乾燥する方法としては特に制限はないが乾燥後の残留溶媒量は5wt%以下とするのが好ましい。残留溶媒量が多いと、偏光膜と積層された後の乾燥過程で接着界面に気泡を生じる場合があり好ましくない。


【0047】本発明に係る保護フィルムの処理面と、偏光膜を貼り合わせるのに使用される接着剤としては例えばポリビニルアルコール、ポリビニルブチラルなどのポリビニルアルコール系接着剤や、ブチルアクリレートなどビニル系ラテックス等があげられる。

【0048】本発明のセルロースエステルフィルムには、本発明に係る一般式〔1〕の化合物とともに下記の一般式〔2〕で表される化合物を組み合わせる用いることができる。

【0049】

【化7】

一般式〔2〕




【0050】式中、Yは水素原子、ハロゲン原子またはアルキル基、アルケニル基、アルコキシ基、及びフェニル基を表し、これらのアルキル基、アルケニル基及びフェニル基は置換基を有していてもよい。Aは水素原子、アルキル基、アルケニル基、フェニル基、シクロアルキル基、アルキルカルボニル基、アルキルスルホニル基又は $-\text{CO}(\text{NH})_{n-1}-\text{D}$ 基を表し、Dはアルキル基、アルケニル基又は置換基を有していてもよいフェニル基を表す。 $m$ 及び $n$ は1または2を表す。

10 【0051】上記において、アルキル基としては例えば、炭素数24までの直鎖又は分岐の脂肪族基を表し、アルコキシ基としては例えば、炭素数18までのアルコキシ基で、アルケニル基としては例えば、炭素数16までのアルケニル基で例えばアリル基、2-ブテニル基などを表す。又、アルキル基、アルケニル基、フェニル基への置換分としてはハロゲン原子、例えばクロール、ブロム、フッ素原子など、ヒドロキシ基、フェニル基、(このフェニル基にはアルキル基又はハロゲン原子などを置換していてもよい)などが挙げられる。


20 【0052】以下に一般式〔2〕で表されるベンゾフェノン系化合物の具体例を示すが、本発明はこれらのみに限定されるものではない。

【0053】


【化8】

<sup>15</sup>  
2 - 1



2 - 2




2 - 3



2 - 4



2 - 5



[0054]


[化9]

(10)


特開平6-130226

17  
2-6


18




2-7




2-8



2-9




2-10




[0055]


[化10]

19  
2-11


2-12



2-13



2-14



【0056】又、本発明においては、上述の一般式〔1〕の化合物とともにセルロースアセテートの劣化防止剤として従来から知られている例えばエポキシ化合物、弱有機酸、飽和多価アルコール類或は有機材料の酸化防止剤として知られている例えばヒンダートフェノール系、チオエーテル系、亜リン酸エステル系などの化合物を本発明の一般式〔1〕の化合物と組み合わせて用いてもよい。

【0057】本発明における上記の一般式〔1〕又は〔2〕の化合物の使用量は化合物の種類、使用条件などにより様ではないが、通常はセルロースエステルフィルム1m<sup>2</sup>当り、0.2g～3gが好ましく、特に0.5g～2\*40

\*gが特に好ましい。

【0058】添加方法としては、予め有機溶剤（例えばメタノール、メチレンクロライドなど）に溶解したものを本発明に係るセルローストリアセテートなどのドープ組成中に添加してもよく、直接添加してもよい。

【0059】

【実施例】以下、本発明を実施例にて具体的に説明するが、本発明はこの実施例に限定されるものではない。

実施例1

表1に示すUV吸収剤を添加し、下記のドープ組成物を調製した。

【0060】

セルローストリアセテート（酸化度61.0%）  
トリフェニルホスフェート  
本発明の例示化合物（表1）  
メチレンクロライド  
メタノール

100重量部  
12重量部  
8重量部  
430重量部  
90重量部

上記組成物を密閉容器に投入し、加圧下で80℃に保温し攪拌しながら完全に溶解した。

【0061】次にこのドープを濾過し、冷却して33℃に保ち2つのドラムにはられた回転する長さ6m（有効長5.5m）のエンドレスステンレスバンド上に均一に流延し、

剥離が可能になるまで溶媒を蒸発させたところで、ステンレスバンド上から剥離後、多数のロールで搬送させながら乾燥を終了させ膜厚80μmのフィルムを得た。

【0062】このようにして得られたセルローストリアセテートフィルムを各々10cm平方の大きさに切りとり、

80℃、90%RHの高温高湿雰囲気下に1000時間放置後、分光光度計を用いて保護フィルム単体の透過率の分光吸収特性を測定し波長320nmおよび400nmに於ける透過率を25℃、56%RH雰囲気下に放置した試料と比較し、変化度を評価した。

【0063】又、上記で作成したセルローストリアセテ\*

例示化合物(P-1)

水

メタノール

アセトン

次に上記保護フィルムの接着層面が粘着剤面となるように下記の方法で作ったフィルムと重ね合わせて偏光板を作成した。

【0065】また上記セルローストリアセテートフィルムを保護膜とし、次の方法で作った偏光板フィルムの両面にアクリル系粘着剤で接着させ偏光板を作った。

【0066】偏光板フィルムの作り方

厚さ120μmのフィルムのポリビニルアルコールフィルムを沃素1重量部、沃化カリウム2重量部、ホウ酸4重量部を含む水溶液に浸漬し50℃で4倍に延伸し偏光板フィルムを得た。

【0067】次に上記で作成したセルローストリアセテートフィルムの一部に、温度60℃、濃度8wt%の水酸化※

セルローストリアセテート(酸化度61.0%)

トリフェニルホスフェート

2,2'-ジヒドロキ-4,4'-ジメトキシベンゾフェノン

(例示化合物2-5)

メチレンクロライド

メタノール

実施例1と同様な方法で80μmTACベースを作成した。

【0071】次に上記フィルムを温度が60℃で濃度が8wt%の水酸化ナトリウム水溶液に5分間浸漬し水洗してケン化処理層を形成した。以下、実施例1と同様な方法により偏光板を作成し比較例の試料No.4とした。

【0072】こうして作成した試験片を80℃、95%RHにセットした恒温恒湿オープン内に互いに重ならないように垂直に配して支持枠に1000時間固定した後、各片について下記の測定を行った。

【0073】

(A) 保護フィルム単体と偏光板の透過率変化度

(B) 偏光膜と保護フィルムの接着性

(C) 偏光度の変化度

保護フィルム単体と偏光板の透過率変化度の評価は、前記サンプルを80℃、90%RHの高温高湿雰囲気下に1000時間放置後、分光光度計を用いて320nm~400nmの分光吸収特性と500nm~600nmの分光吸収特性を測定し、25℃、56%RH雰囲気下に於ける分光吸収特性との変化度ΔT

○・・・湿熱処理前の測定値(43%)との差±2%以内

Δ・・・

\*ートフィルムの1部に表1に示したように本発明試料としてフィルムの片面に下記組成物から成る塗布液を25ml/m<sup>2</sup>になるようにダブルロールコーターを用いて塗布し、90℃で5分間乾燥し、接着層を有する保護フィルム試料No.1,2を得た。

【0064】

10重量部

20 "

400 "

600 "

※ナトリウム水溶液に5分間浸漬し、水洗してケン化処理層を形成させ接着性の比較試料(試料No.3)とし、同様の方法で偏光板を作成した。

【0068】得られた各偏光板を各々5cm×7cmのサイズに切断した。得られた切断片を各々6cm×8cmのガラス板の中央部にアクリル系粘着剤で仮粘着し、次いでこれらを押圧して各片とガラス板の気泡を完全に除去するようにして各切断片をガラス板に粘着した。

【0069】比較例1

紫外線吸収剤としてベンゾフェノン系の下記化合物を添加し、下記のドーブ組成物を調整し実施例1と同じ方法で膜厚80μmのフィルムを得た。

【0070】

100重量部

15重量部

10重量部

430重量部

90重量部

30★(%)を評価した。

【0074】○・・・変化度2%以下

△・・・ " 2~5%

×・・・ " 5~11%

××・・・ ~ 11%

偏光膜と保護フィルムの接着性の評価は、高温高湿処理後、目視により観察を行い偏光膜と保護フィルムとの剥離状態を評価した。

【0075】

○・・・膜の浮き上がり部分が周辺1mm以下

40 △・・・膜の浮き上がり部分が周辺1~5mmの範囲

×・・・膜の浮き上がり部分が周辺5mm以上

偏光度の評価は、400~700nmの領域における値を、平行時と直行時との透過の平均値から下記式に基づき算出し、25℃、56%RH雰囲気下に於ける偏光度の変化度を評価した。ただし透過率は43%に補正した。

【0076】 $P = (H_O - H_{90} / H_O + H_{90}) \times 100$

(式中Pは偏光度、H\_Oは平均平行透過率、H\_{90}は平均直行透過率を示す。)

±2%以内

±2%~5%

23

x . . .

"

±5%~11%

x x . .

"

±11%以上

\* \* 【表1】

【0077】

試料 No.	例示化合物	処理層	透過率損失 (ΔT%)			偏光板分光特性 (ΔT%)		偏光度	色相変化量		接着性	備考
			320nm	400nm	500nm	500nm	600nm		a 値	b 値		
1	1-2	接着層	○	○	○	○	○	○	○	○	○	本発明
2	1-1+1-3	"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	"
3	1-2	ケン化処理	○	○	○	○	○	○	○	○	○	"
4	2-5	"	x	x	x	x	x	x	x	x	○	比較

【0078】表から分かるように、本発明の方法によれば苛酷な条件下においても400nm以下に於ける透過率変化度が少なく、かつ偏光板としての分光特性の劣化がない優れた偏光板フィルムが得られることが分かる。

【0079】さらに本発明に係るセルロースアセテートフィルム表面に、親水性バインダーを含有する処理層を※

セルローストリアセテート（酢化度61.0%）  
トリフェニルホスフェート

※設けた本発明の試料は、偏光膜との接着性が優れ、ケン化処理層を省略することができる。

【0080】実施例2

下記のドーブ組成物を実施例1と同様の方法で調製した。

【0081】

100重量部  
12重量部

25

本発明の例示化合物 (表2)

メチレンクロライド

メタノール

n-ブタノール

次にこのドープを濾過し、冷却して33℃に保ち2つのドラムにはられた回転する長さ6mのエンドレスステンレスバンド上に位置した図1に記載した第一流延口から均一に流延し、ついで第二流延口から実施例2に記載したドープを仕上がり膜厚80 $\mu$ mに対し、それぞれ80%、20%に寄与するよう流延溶液量を調整して流延した後、ステンレスバンド上から剥離可能になるまで溶媒を蒸発後、ステンレスバンドから剥離し、多数のロールで搬送させながら乾燥を終了させ膜厚80 $\mu$ mのフィルムを得た。

【0082】更に実施例1と同様な方法で偏光板を作成\*

例示化合物(P-6)

酢酸エチル

アセトン

又、比較例2として以下を作成した。

【0086】比較例2

紫外線吸収剤としてベンゾフェノン系の下記化合物を添\*

セルローストリアセテート(酸化度61.0%)

トリフェニルホスフェート

(例示化合物2-9)

メチレンクロライド

メタノール

n-ブタノール

実施例2と同様な方法で80 $\mu$ mTACベースを作成した。

【0088】次に上記フィルムを温度が60℃で濃度が8wt%の水酸ナトリウム水溶液に5分間浸漬し水洗してケン化処理層を形成した。以下、実施例2と同様の方法により偏光板を作成し、比較例の試料No.8とした。

【0089】得られた試料について実施例1と同様の方法で評価した。

【0090】得られた結果を下記の表2に示した。表から明らかなように本発明の方法によれば、苛酷な雰囲気下に長時間おかれても偏光度の変化及び偏光板分光特性の劣化が少ないことが分かる。

【0091】

【表2】

26

10重量部

550重量部

30重量部

60重量部

\*し、保護フィルム単体のUV吸収特性並びに偏光板のUV吸収特性と偏光フィルムとセルロースアセテートとの間の接着性を評価した。

【0083】なお、接着性については、実施例1と同様に上記で得られた本発明に係るセルロースアセテートフィルムの試料の片面にケン化処理層を設けた試料と、親水性バインダーを含む接着層を塗布した試料を作成した。

【0084】接着層としては以下に示す溶液を調製し、以下の条件で塗布した。

【0085】

5重量部

500 "

500 "

※加し、下記のドープ組成物を調整し実施例1と同じ方法

20で膜厚80 $\mu$ mのフィルムを得た。

【0087】

100重量部

12重量部

10重量部

550重量部

30重量部

60重量部

試料 No.	例示化合物	処理層	透過率損失 ( $\Delta T\%$ )			偏光分光特性 ( $\Delta T\%$ )			偏光度	色相変化量		接着性	備考
			320nm	400nm	500nm	500nm	600nm	600nm		a 値	b 値		
5	1-7	接着層	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	本発明
6	1-3+1-7	"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	"
7	1-4	ケン化処理	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	"
8	2-9	"	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	比較

【0092】

【発明の効果】本発明により、苛酷な高温、高温下に長時間曝されても、400nm以下の透過率変化が少なく、UV吸収性能の劣化のない偏光板用保護フィルムを得られた。

【図面の簡単な説明】

【図1】実施例2で用いた製膜機の断面図である。

【符号の説明】

- 1 第一流延口  
2 エンドレスステンレスバンド  
3 第二流延口  
4 剥離位置

20

30

【図1】

